

Strizo® marmer

Product omschrijving Natuurlijk marmergranulaat voorzien van een oplosmiddelvrije transparante polyurethaancoating. Door de natuurlijke oorsprong van deze granulaten kunnen kleine kleurafwijkingen voorkomen.

Eigenschappen

- Decoratief
- Zuiver natuurlijk marmer
- 8 kleuren
- Kleurvast, hoogste UV bestendigheid.

Technische gegevens

dichtheid	2.7 kg/liter (stortgewicht)
korrelfractie	1 – 4mm
kleuren	Bardiglio Botticino Carrara Grigio Carnico Grigio Cenere Nero Ebano Occhialino Rosa Corallo
vaste stof gehalte	100 %
hardheid	3 - 4 (Mohs)
verbruik	Ca. 10mm laagdikte 14 kg/m ²

Verwerking

De ondergrond moet blijvend schoon, droog en stofvrij zijn.
Minimale vereiste waarden voor druksterkte 25 N/mm² en voor hechtsterkte 1,5 N/mm².
Vochtgehalte ondergrond <4% volgens CM methode.
Geen optrekkend vocht conform ASTM norm.
Doordat de marmer voorzien wordt van een oplosmiddelvrije transparante polyurethaancoating heeft dit de volgende voordelen, harder, niet meer poreus, geen stof, meer glans, droog, gemakkelijker te verwerken. Daardoor zal de Strizo marmervloer t.o.v. onbehandeld marmer, sterker, slijtvaster, kleurbriljanter en zeer goed reinigbaar zijn doordat het bindmiddel voor het verleggen volledig wordt benut voor de vloer en niet wordt opgenomen door het marmer. Voor binnen mengen met 8% Strizo EP 220 voor binnen/ buiten mengen met 6-8% Strizo PU 250.
Het leggen van kunststofvloeren vereist vakmanschap en het correct opbouwen van het complete vloersysteem.

Verpakking Verpakking in 25 kg PE zak. Andere verpakking op aanvraag.

Houdbaarheid

Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking op een vorstvrije, koele, droge en goed geventileerde locatie. Onder deze omstandigheden is het materiaal onbeperkt houdbaar.

Veiligheid

In acht te nemen zijn gevaren en veiligheidsinstructies op de etiketten van de verpakkingsmaterialen.
Voor de specifiek genoemde producten in dit product blad zijn de betreffende veiligheidsbladen van toepassing.

Aan dit productinformatieblad kunnen geen rechten ontleend worden. Alle adviezen en voorstellen zijn gebaseerd op basis van goed vertrouwen en de laatste kennis, ervaringen en stand der techniek. Uit ervaring is gebleken dat de waarden zijn bepaald bij normale omstandigheden. De omstandigheden ter plaatse verschillen zodanig dat er geen garantie wordt gegeven op verwerking van het beschreven product of de geschiktheid daarvan. Dit geldt voor elke aanbeveling op welke manier dan ook.
Bestellingen en leveringen volgens de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.