

Informatieblad

Stroefheid vloercoating

Slipweerstand van beloopbare oppervlakken

Norm	NEN:7909	
Tribometer GMG-200		
Toepassing	Voldoende stroef	
Droge toepassing	$\mu \geq 0.30$	
Natte toepassing	$\mu \geq 0.40$	
Natte toepassing in zwembad	$\mu \geq 0.45$	
	Droog	Nat
Strizo EP 425	0.66 μ	0.63 μ
Strizo EP 510	0.43 μ	0.42 μ
Strizo EP 510 2.5% PP korrel	0.58 μ	0.53 μ
Strizo EP 510 2.5% Ballotini 75-150 μ m	0.59 μ	0.53 μ
Strizo EP 510 Zilverzand S60*	0.62 μ	0.67 μ
Strizo EP 510 filterzand 0.2-0.6mm*	> 0.69 μ	0.63 μ
Strizo EP 510 Strigran 0.4-0.8mm*	> 0.69 μ	> 0.67 μ
Strizo EP 510 Strigran 0.7-1.2mm*	> 0.69 μ	> 0.67 μ
Strizo EP 510 Strigran 0.5-1.0mm*	> 0.69 μ	> 0.67 μ
Strizo EP 510 Strizo Hardstone 16-18LV*	> 0.69 μ	> 0.67 μ
Strizo EP 510 Strizo Hardstone 1-3mmLV*	> 0.69 μ	> 0.67 μ
Strizo EP 550	0.36 μ	0.30 μ
Strizo EP 550 2.5% PP korrel	0.58 μ	0.56 μ
Strizo EP 550 2.5% Ballotini 75-150 μ m	0.69 μ	0.43 μ
Strizo PU 715M	0.62 μ	0.52 μ
Strizo PU 715M 2.5% PP korrel	0.59 μ	0.53 μ
Strizo PU 715M 2.5% Ballotini 75-150 μ m	0.65 μ	0.65 μ
Strizo MMA 526 1 x lak - Strigran 0.5-1.0mm*	> 0.69 μ	> 0.67 μ
Strizo MMA 526 2 x lak - Strigran 0.5-1.0mm*	0.65 μ	0.61 μ

NEN-EN 13036-4 (2011)	
Pendulum Skid Resistance (SRT tester)	
Toegepaste meetvoet: 55	
Norm / test: NEN 2443 (NL)	
Het parkeren van personenauto's op parkeerterreinen en in garages.	
Toepassing	Voldoende stroef
Buiten rijbanen en parkeerplekken	≥ 35
Overdekte opritten en rijbanen	≥ 45
Open opritten voor autoverkeer	≥ 65
	Nat
Strizo EP 425	9
Strizo EP 510	12.6
Strizo EP 510 2.5% PP korrel	15.2
Strizo EP 510 2.5% Ballotini 75-150 μ m	17.4
Strizo EP 510 Zilverzand S60*	27.2
Strizo EP 510 filterzand 0.2-0.6mm*	30
Strizo EP 510 Strigran 0.4-0.8mm*	43.8
Strizo EP 510 Strigran 0.7-1.2mm*	47.4
Strizo EP 510 Strigran 0.5-1.0mm*	47.8
Strizo EP 510 Strizo Hardstone 16-18LV*	61.6
Strizo EP 510 Strizo Hardstone 1-3mmLV*	56
Strizo EP 550	15.8
Strizo EP 550 2.5% PP korrel	18.4
Strizo EP 550 2.5% Ballotini 75-150 μ m	36.6
Strizo PU 715M	26.6
Strizo PU 715M 2.5% PP korrel	30.4
Strizo PU 715M 2.5% Ballotini 75-150 μ m	28.4
Strizo MMA 526 1 x lak - Strigran 0.5-1.0mm*	47
Strizo MMA 526 2 x lak - Strigran 0.5-1.0mm*	28

* vol instrooien